

Bona Intense

Лист технической информации

Bona Intense - однокомпонентная, водно-дисперсионная грунтовка на основе полиуретана, для предварительного покрытия деревянных полов перед нанесением финишных слоёв лака Bona. Придаёт древесине тёплый и насыщенный оттенок. Имеет оптимальную вязкость, легко наносится и равномерно заполняет поры, хорошо матуется, а также минимизирует склеивание паркетных планок по кромкам. Грунтовка ложится практически на все породы древесины и в особенности рекомендована для экзотических пород.

- Придаёт древесине тёплую, насыщенную окраску
- Очень хорошо подходит для деревянных полов с напольным подогревом
- Хорошо матуется
- Минимизирует склеивание по кромкам
- Одобрен GreenGuard – низкое содержание летучих органических соединений

Тех. данные

Тип:	Однокомпонентная, водная грунтовка на основе полиуретана
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 60 г/л
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	1-2 часа при 20°C и 60% относительной влажности
Инструмент для нанесения:	Валик Bona
Расход материала:	8 -10 м ² /л (100-120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на палете)
Сертификаты:	GreenGuard, DIBt, DIN EN 13501-1 (Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности), EN 71-3 (поверхности детских игрушек)

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна

Finishing



Bona[®]

Bona Intense

Лист технической информации

быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, грунтовка Bona Intense должна иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +22°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура пола не должна быть ниже +15°C, а температура воздуха не ниже +18°C.

Рекомендация

1x Bona Intense
1x лак Bona
Матирование с Bona Diamond Abrasives зерно 120
1x лак Bona

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного набухания древесины.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика Bona для водных лаков. Нанесите грунтовку плавными движениями поочерёдно, поперёк и в направлении волокон древесины, избегайте скопления материала. Следите за тем, чтобы граница нанесённого покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 1-2 часов.
2. Нанесите на поверхность слой лака Bona, соблюдая указания листа технической информации к данному продукту, и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.
3. Произведите промежуточную шлифовку поверхности с помощью Bona Diamond Abrasives зерном 120 или аналогичным материалом, удалите пыль с поверхности и нанесите финишный слой лака Bona, соблюдая указания листа технической информации к данному продукту.

Примечание:

Если нанесённый слой грунтовки Bona Intense было позволено просохнуть более 24 часов, то матирование поверхности, перед нанесением последующего слоя лака, требуется в обязательном порядке!

Всегда используйте Bona Intense только в качестве грунтовочного слоя, а не финишного/завершающего покрытия.

Finishing



Bona[®]

Bona Intense

Лист технической информации

Finishing



Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Bona[®]