

Вимоги по сортуванню паркету планкового (масив - дуб європейський)

Залежно від якості і зовнішнього вигляду паркет планковий поділяється на категорії:

- селект - радіал (АА) (що означає 1 сорт згідно ДСТУ Б В.2.7 -243:2010);
- селект (А) (що означає 2 сорт згідно ДСТУ Б В.2.7 -243:2010);
- натур (АВ) (що означає 3 сорт згідно ДСТУ Б В.2.7 -243:2010);
- рустік (В) (що означає 4 сорт згідно ДСТУ Б В.2.7 -243:2010).

Селект – радіал (АА): лицьова сторона повинна бути чистою, без тріщин і відколів, без заболоні. Колір світлий, природний, однорідний, без змін тону. Розпил переважно радіальний. Неприпустима груба структура деревини і зміна кольору. Будь-які сучки неприпустимі. Пошкодження комахами неприпустиме.

Селект (А): лицьова сторона повинна бути чистою без тріщин і відколів, без заболоні. Колір світлий, природний, однорідний, сонячні затижки без обмежень. Розпил радіальний і хороший тангентальний. Різкі перепади кольору неприпустимі. На вивороті припустимі не наскрізні світлі, зрілі сучки до 3 мм діаметром, чорні зрічені до 1мм. Заболонь може бути на окремих планках з виворотного боку висотою до шпунта. Пошкодження комахами, гниль неприпустимі.

Натур (АВ): характер сортування даного класу паркету визначається перепадами колірних тонів, наявністю сучків і живою структурою деревини. На лицевій стороні не допускається заболоні . Лицьова поверхня планок повинна бути без тріщин. Допустимі живі зрілі сучки до 15 мм діаметром, чорні зрічені діаметром до 3 мм, здорова заболонь на вивороті. Пошкодження комахами неприпустиме.

Рустік (В): характер сортування даного сорту паркету визначається перепадами колірних тонів, наявністю сучків, живою структурою деревини . На лицевій стороні планок допускаються незначні тріщини . Допускаються чорні сучки діаметром 10 мм , гнілі сучки до 3 мм, здорова заболонь на вивороті з виходом на лицеву сторону